

Novinka uvedená na český trh

| Produkt | Název |
|----------------|----------------------|
| P190-6570/E5 | 2K® HS PLUS ČIRÝ LAK |
| P210-8645/E2.5 | HS PLUS TUŽIDLO |

Popis

P190-6570 je akrylátový 2K čirý lak s obsahem VOC pod 420 g/l. Tuží se v poměru 2:1 novým tužidlem P210-8645. Dalšími přednostmi tohoto laku je snadná aplikace a vynikající vzhled na bázích AQUABASE® Plus. K vysušení potřebuje 15 minut při 60°C nebo 40 minut při 40°C anebo 8 hodin při 20°C.

Balení

| Kód | Balení | Ks / kartón | Ks / paleta |
|----------------|--------|-------------|-------------|
| P190-6570/E5 | 5l | 2 | 120 |
| P210-8645/E2.5 | 2,5l | 2 | 180 |

Čárové kódy

| Kód | Čárový kód balení | Čárový kód kartónu |
|----------------|-------------------|--------------------|
| P190-6570/E5 | 5051432913524 | 15051432913521 |
| P210-8645/E2.5 | 5051432913500 | 15051432913507 |

Fyzikální vlastnosti

| Produkt | Obsah sušiny [hmot. %] | Obsah rozpouštědel vč. vody [hmot. %] | Hustota [g/cm ³] |
|----------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| P190-6570/E5 | 54,33 | 45,67 | 0,989 |
| P210-8645/E2.5 | 68,52 | 31,48 | 1,038 |

Skladovatelnost

Minimální skladovatelnost je 4 roky od data výroby.

Zrušené produkty

Žádné.

Technický list

Technický list v angličtině naleznete v příloze. Česká verze bude dostupná v následujících týdnech.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy v češtině jsou dostupné rovněž v příloze a ve složkách IS MW.

Auto Fit, spol. s r.o.

BRNO: Vídeňská 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz

PRAHA: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel./fax: + 420 272 704 493, mobil: +420 608 602 078, paha@autofit.cz

2K HSP ČIRÝ LAK P190-6570

VOC informace

Limitní hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC) dle předpisů EU pro tento produkt (kategorie: IIB. d) připravený k použití je maximálně 420 g/litr. Obsah VOC v tomto produktu připraveném k použití je 420 g/litr. Podle zvoleného způsobu použití může být aktuální obsah VOC nižší, než je předepsáno směrnici EU.

Kombinace tohoto produktu s přípravky P100-2020, P565-7210 nebo P565-7220 vytvoří nátěrový film se speciálními vlastnostmi, jak je uvedeno ve směrnici Evropské unie. Limit koncentrace těkavých látek v ovzduší podle předpisů EU pro tento produkt (produkt kategorie IIB.e) ve formě připravené k použití je maximálně 840 g/l. Obsah organických těkavých látek u tohoto produktu ve směsi připravené k použití v těchto kombinacích je max. 840 g / liter.

Doprava a skladování

Skladovací teplota je 5 až 35°C. Skladujte v souladu s místními platnými předpisy. Skladujte v originálních obalech, chráněných před přímým slunečním zářením, na suchých, chladných a dobře větraných místech, stranou od nekompatibilních materiálů (viz. oddíl 10 v bezpečnostním listu) a potravin nebo nápojů. Obaly udržujte pevně a těsně uzavřené do té doby, než budete produkt potřebovat k použití. Obaly, které již byly otevřeny, je nutné znovu pečlivě uzavřít a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech. Používejte vhodné ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.

Ochrana zdraví a bezpečnost

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v technickém listu jsou založeny na současné úrovni vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte příložený bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce www.nexaautocolor.com

Dr. Martin Socha
Auto Fit, spol. s r.o.

2K HSP ČIRÝ LAK P190-6570