

**Novinka uvedená na český trh**

Produkt	Název
P190-8000/E5	2K® HS PLUS EXPRESNÍ ČIRÝ LAK
P210-8817/E2.5	HS PLUS TUŽIDLO
P852-1660/E1	EXPRESNÍ ŘEDIDLO
P852-1661/E1	EXPRESNÍ ŘEDIDLO (vysoké teploty)


**Popis**

P190-8000 je akrylátový 2K čirý lak optimalizovaný pro použití na báze AQUABASE® Plus. Tento lak byl vyvinut pro další posílení pozice značky NEXA AUTOCOLOR® jako lídra na trhu s kvalitními opravárenskými produkty. Expressní lak poskytuje bezkonkurenční rychlost bez jakéhokoliv vlivu na vzhled, aplikaci nebo velikost opravy. Pro dosažení optimálního vzhledu tohoto laku bylo vyvinuto nové tužidlo P210-8817 a rovněž dvě ředidla pro různé aplikační teploty. Expressní lak HS+ je nyní nejrychlejším čirým lakem dostupným na trhu. Pro vysušení potřebuje pouze 5 minut při 60°C nebo 20 minut při 40°C. Přináší tedy svým uživatelům značnou úsporu času a energie, ale především nákladů.

*Převod výhod na čísla  
– online kalkulátor*


**Balení**

Kód	Balení	Ks / kartón	Ks / paleta
P190-8000/E5	5l	2	120
P210-8817/E2.5	2,5l	2	180
P852-1660/E1	1l	6	342
P852-1661/E1	1l	6	342

**Fyzikální vlastnosti**

Produkt	Obsah sušiny [hmot. %]	Obsah rozpouštědel vč. vody [hmot. %]	Hustota [g/cm <sup>3</sup> ]
P190-8000/E5	67,5	32,5	1,028
P210-8817/E2.5	63,98	36,02	1,025
P852-1660/E1	4	96	0,913
P852-1661/E1	0,95	99,05	0,912

**VOC informace**

Limitní hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC) dle předpisů EU pro tento produkt (kategorie: IIB.d) připravený k použití je maximálně 420g/litr. Obsah VOC v tomto produktu připraveném k použití je 420g/litr. Podle zvoleného způsobu použití může být aktuální obsah VOC nižší, než je předepsáno směrnici EU.

**Auto Fit, spol. s r.o.**

BRNO: Vídeňská 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, mobil: +420 608 602 080, [info@autofit.cz](mailto:info@autofit.cz)

PRAHA: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel./fax: + 420 272 704 493, mobil: +420 602 628 010, [paha@autofit.cz](mailto:paha@autofit.cz)

**2K HS+ EXPRESNÍ ČIRÝ LAK P190-8000**

Kombinace tohoto produktu s přípravky P100-2020, P565-554, P565-7210 nebo P565-7220 vytvoří nátěrový film se speciálními vlastnostmi, jak je uvedeno ve směrnici Evropské unie. Limit koncentrace těkavých látek v ovzduší podle předpisů EU pro tento produkt (produkt kategorie IIB.e) ve formě připravené k použití je maximálně 840 g/l. Obsah organických těkavých látek u tohoto produktu ve směsi připravené k použití v těchto kombinacích je max. 840g / litr.

#### **Doprava a skladování**

Skladovací teplota je 5 až 35°C. Skladujte v souladu s místními platnými předpisy. Skladujte v originálních obalech, chráněných před přímým slunečním zářením, na suchých, chladných a dobře větraných místech, stranou od nekompatibilních materiálů (viz. oddíl 10 v bezpečnostním listu) a potravin nebo nápojů. Obaly udržujte pevně a těsně uzavřené do té doby, než budete produkt potřebovat k použití. Obaly, které již byly otevřeny, je nutné znovu pečlivě uzavřít a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech. Používejte vhodné ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.

#### **Ochrana zdraví a bezpečnost**

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v technickém listu jsou založeny na současné úrovni vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte bezpečnostní list, který je dostupný na stránce [www.nexaautocolor.com](http://www.nexaautocolor.com)

**2K HS+ EXPRESNÍ ČIRÝ LAK P190-8000**